

# il **PLURA** THERMOADESIVO ARDESIATO

Membrana impermeabilizzante termoadesiva composita

## Compound

Membrana impermeabilizzante termoadesiva composita prefabbricata, a base di bitume distillato e speciali polimeri di sintesi che conferiscono potere termoadesivo alla massa impermeabilizzante della faccia inferiore.

La miscela impermeabilizzante della faccia superiore consente un veloce trasferimento di calore.

La massa impermeabilizzante termoadesiva consente di posare il prodotto a secco ed è particolarmente indicata sulle strutture e supporti dove è sconsigliato l'impiego diretto della fiamma.

PLURA il THERMOADESIVO ARDESIATO è appositamente progettato per la realizzazione di coperture inclinate a vista e/o sottotegola su supporti o coibenti termosensibili.

## Armature

PLURA il THERMOADESIVO ARDESIATO ha un'armatura composita in tessuto non tessuto in fibra di poliestere da filo continuo, con elevate caratteristiche meccaniche.

## Finiture

La faccia inferiore della membrana è provvista di un film in materiale termoplastico asportabile.

La faccia superiore è autoprotetta con scaglie di ardesia che riducono l'assorbimento del calore sulla superficie, migliorando la durabilità della membrana ed è provvista di una cimosa laterale di 10 cm e di testa di 15 cm, per favorire la giunzione e la tenuta dei teli.

### Vantaggi in termini di sostenibilità

- Prodotto ECO 100: prodotto con materie prime rigenerate e totalmente riciclabile

## Stratigrafia



1. Film PE asportabile
2. Massa termoadesiva
3. Armatura composita in poliestere da filo continuo
4. Massa ad elevato trasferimento termico
5. Autoprotezione in ardesia
6. Cimosa asportabile

## Vantaggi di PLURA IL THERMOADESIVO ARDESIATO

- Eliminazione rischio incendio durante la posa.
- Possibilità di impiego su pannelli termosensibili (es. PSE).
- Possibilità di impiego su tavolati in legno.
- Le speciali mescole di PLURA il THERMOADESIVO ARDESIATO si comportano in maniera permanentemente elastica, distribuendo uniformemente ed assecondando i micro movimenti del piano di posa.
- Minor generazione di rumore.
- Riduzione in termini di tempo di posa pari a circa il 50%.
- La membrana PLURA il THERMOADESIVO ARDESIATO realizza l'aderenza totale tra il piano di posa e l'elemento di tenuta, garantendo la rintracciabilità di qualsiasi infiltrazione accidentale ed assicurando un'eccezionale resistenza all'azione del vento (depressione). Vedi report BDA.
- Aumento progressivo dell'adesione, in quanto la particolare miscela di PLURA il THERMOADESIVO ARDESIATO conserva e mantiene nel tempo le sue caratteristiche di termoadesività. Una volta raggiunto il valore massimo di adesione (superiore alla coesione intrinseca dell'elemento termoisolante) non si ha decadimento del potere adesivo nel tempo.



EN 13859-1

## Destinazioni d'uso



### EN13859-1 Sottotegola

|                              | N° strati | Metodo di applicazione | Tipo applicazione | Tipologia |
|------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|-----------|
| ■ Monostrato                 |           |                        |                   |           |
| ■ Bistrato                   |           |                        |                   |           |
| ■ Pluristrato                |           |                        |                   |           |
| ■ Fiamma                     |           |                        |                   |           |
| ■ Aria calda                 |           |                        |                   |           |
| ■ Misto (Fiamma / Aria)      |           |                        |                   |           |
| ■ Colla a freddo             |           |                        |                   |           |
| ■ Fissaggio meccanico        |           |                        |                   |           |
| ■ Termoadesivo / Autoadesivo |           |                        |                   |           |
| ■ Aderenza totale            |           |                        |                   |           |
| ■ Semiaaderenza              |           |                        |                   |           |
| ■ Indipendenza               |           |                        |                   |           |
| ■ Strato complementare       |           |                        |                   |           |
| ■ Strato a finire            |           |                        |                   |           |
| ■ Protezione pesante         |           |                        |                   |           |
| ■ Antiradice                 |           |                        |                   |           |
| ■ Altre destinazioni         |           |                        |                   |           |

PLURA THERMO AD PA 4 KG/M<sup>2</sup>

## Vantaggi di sistema

- Sistema monolitico
- Sistema a settorizzazione continua della copertura
- Sistema garantito all'azione depressiva del vento
- Sistema "sicuro" con eliminazione rischio incendi
- Sistema a basso impatto ambientale
- Sistema resistente all'invecchiamento

## Imballi

| Descrizione                            | PA 4 kg/m <sup>2</sup> |
|--|------------------------|
| Dimensione rotoli [m]                  | 10 x 1                 |
| Rotoli per bancale                     | 27                     |
| Metri quadri bancale [m <sup>2</sup> ] | 270                    |

I dati contenuti sono medi delle produzioni. L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all'uso previsto.

## Dati tecnici

| Caratteristiche tecniche   | Unità di misura   | Norma di riferimento             | PA                       | Tolleranza    |
|--|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| Tipo armatura  |                   |                                  | Poliestere filo continuo |               |
| Finitura faccia superiore  |                   |                                  | Ardesia minerale *       |               |
| Finitura faccia inferiore  |                   |                                  | Film siliconato          |               |
| Lunghezza rotolo   | m                 | EN 1848-1                        | 10 -1%                   | ≥             |
| Larghezza rotolo   | m                 | EN 1848-1                        | 1 -1%                    | ≥             |
| Massa areica   | kg/m <sup>2</sup> | EN 1849-1                        | 4                        | ±10%          |
| Adesione dei granuli   | %                 | EN 12039                         | 30                       | ≤             |
| Flessibilità a freddo  | °C                | EN 1109                          | NPD                      | ≤             |
| Flessibilità a freddo dopo invecchiamento                              | °C                | EN 1296<br>EN 1109               | NPD                      | ≤             |
| Carico a rottura L / T   | N / 5 cm          | EN 12311-1                       | 400/300                  | -20%          |
| Carico a rottura dopo invecchiamento artificiale combinato L / T       | N / 5 cm          | EN 1296<br>EN 1297<br>EN 12311-1 | 400/300                  | -20%          |
| Allungamento a rottura L / T   | %                 | EN 12311-1                       | 35/35                    | -15 var. ass. |
| Allungamento a rottura dopo invecchiamento artificiale combinato L / T | %                 | EN 1296<br>EN 1297<br>EN 12311-1 | 35/35                    | -15 var. ass. |
| Resistenza a lacerazione L / T   | N                 | EN 12310-1                       | 120/120                  | -30%          |
| Stabilità dimensionale   | %                 | EN 1107-1                        | -0,3                     | ≤             |
| Resistenza al fuoco  |                   | EN 13501-5                       | F ROOF                   |               |
| Reazione al fuoco  |                   | EN 13501-1                       | F                        |               |
| Tenuta all'acqua   | kPa               | EN 1928-B                        | 60                       | ≥             |
| Tenuta all'acqua dopo invecchiamento artificiale combinato             | kPa               | EN 1296<br>EN 1297<br>EN 1928-B  | 60                       | ≥             |
| Trasmissione del vapore  | μ                 | EN 1931                          | 20000                    | ≥             |

\* I prodotti autoprotetti con scaglie di ardesia potrebbero subire, a causa del tempo di stoccaggio, variazioni di tonalità del colore. L'esposizione agli agenti atmosferici, dopo l'applicazione, tenderà ad uniformare il colore dopo qualche mese. Tale variazione di tonalità del colore non può, quindi, essere oggetto di contestazione e/o reclamo, in quanto trattasi di un fenomeno naturale che lo stesso produttore di ardesia non è in grado di garantire. NPD = Nessuna Performance Dichiarata in accordo alla direttiva EU sui prodotti da Costruzione.

## Altri dati prestazionali

| Caratteristiche tecniche | Unità di misura | PA           |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| Calore specifico         |                 | 1.70 KJ/kg°C |
| Conducibilità termica    | λ               | 0.170 W/m°C  |

## Campi d'impiego

PLURA il THERMOADESIVO ARDESIATO è utilizzabile con successo come elemento di tenuta sottotegola per l'impermeabilizzazione di una vasta gamma di opere civili ed industriali.

Risulta particolarmente indicato in tutte le strutture ed applicazioni dove è sconsigliato l'impiego diretto della fiamma sul piano di posa (es. isolanti in polistirene, copertura in legno).

In virtù della sua particolare formulazione la membrana PLURA il THERMOADESIVO ARDESIATO è compatibile con tutte le membrane PLUVITEC, sia a base APP che SBS.

L'adesione di PLURA il THERMOADESIVO ARDESIATO avverrà per irraggiamento solare, avendo cura di fissare sempre meccanicamente i teli in corrispondenza delle giunzioni laterali e di testa.

Inoltre particolare cura dovrà essere prestata nella realizzazione dei particolari al contorno (perimetri, corpi emergenti, ecc.), dei risvolti e delle applicazioni in corrispondenza dei cambi di pendenza; nei periodi invernali usare apposito bruciatore ad aria calda.

Per ulteriori informazioni e notizie si raccomanda di consultare la letteratura tecnica PLUVITEC; il nostro Servizio Tecnico è sempre a disposizione per lo studio di problemi particolari e per fornire l'assistenza necessaria per impiegare al meglio le nostre membrane.

## Applicazioni e Raccomandazioni

- Su supporti cementizi ed affini applicare a rullo o ad airless, primer bituminoso PRIMERTEC AD, in ragione di circa 300 g/m<sup>2</sup>. Questa operazione non è necessaria per coperture in legno.
- Posizionare, a secco, PLURA il THERMOADESIVO ARDESIATO sulla superficie di posa (dis. 1).
- Rimuovere parte del film asportabile e fissare per termo-rinvenimento ad aria calda, i teli, in corrispondenza delle giunzioni di testa (fissare sempre meccanicamente i teli in corrispondenza delle giunzioni laterali e di testa) (dis. 2/3).
- Effettuare sovrapposizioni laterali e di testa rispettivamente con almeno 10 cm e 15 cm di sovrapposizione dei teli, avendo cura di rimuovere la cimosa laterale presente sulla faccia superiore.
- Rimuovere il film asportabile dalla faccia inferiore della membrana (dis. 4/5).
- Dopo l'applicazione, rullare bene le superfici in modo da favorire l'adesione della membrana.
- L'incollaggio di PLURA il THERMOADESIVO ARDESIATO avverrà per irraggiamento solare. Durante il periodo invernale è opportuno, una volta terminata la posa del manto, eseguire i particolari (camini, perimetri, corpi emergenti, lucernari) attivando la miscela termoadesiva con apposito bruciatore ad aria calda.

**NB:** Se posato rispettando le raccomandazioni sopra indicate, la resistenza del pacchetto (PLURA THERMO AD - PRATIKO P+V) all'azione depressiva del vento sarà non inferiore a 10,0 kPa (1000 kg/m<sup>2</sup>).  
(Rapporto Ufficiale di Prova "Report BDA 0025-L-07")

Per sfruttare al meglio le caratteristiche tecniche delle membrane bituminose e garantire quindi la massima affidabilità e durata delle opere con esse realizzate, si devono rispettare alcune semplici e fondamentali regole.

- I rotoli vanno conservati verticalmente in ambienti idonei (coperti e ventilati), lontano da fonti di calore. Evitare in modo assoluto la sovrapposizione dei rotoli e dei bancali per lo stoccaggio o il trasporto. In tal modo si evitano deformazioni che possono compromettere la perfetta posa in opera. Si raccomanda di stoccare il prodotto a temperature superiori a 0°C.
- Il piano di posa deve essere liscio, asciutto e pulito.
- **Il piano di posa non deve presentare avvallamenti, per evitare ristagni dell'acqua piovana e deve avere una pendenza tale da garantire il regolare deflusso delle precipitazioni. Pertanto la pendenza dovrà essere almeno dell'1.5% su calcestruzzo e del 3% su acciaio o legno.**
- In caso di applicazione su superfici verticali di sviluppo superiore a 2 m o su supporti in forte pendenza, applicare opportuni fissaggi meccanici in testa e laterali al telo, successivamente sigillati.
- La posa in opera deve avvenire a temperature ambientali superiori a +5°C.
- La posa in opera deve essere sospesa in caso di condizioni meteorologiche avverse (elevata umidità, pioggia, ecc.).
- I bancali forniti sono adatti alla normale movimentazione di magazzino e non al tiro in quota.
- Si consiglia di effettuare una corretta rotazione di magazzino.

